

Припой 34А

Припой для газопламенной пайки алюминия
и его сплавов при помощи пропановых и ацетилен-
кислородных газовых горелок. Припой рекомендуется
применять совместно с флюсом Ф-34А.
Диаметр прутка 4мм. Температура плавления 525°C